

ENERĢĒTISKĀ KOKSNE /šķelda/

1. Galvenās produkcijas kategorijas

- 1.1 Malkas šķelda SM1W (kurināšanai, ražošanai);
- 1.2 Šāļu šķelda SM1W (kurināšanai, ražošanai);
- 1.3 Lapu koku zaru šķelda SM2 (Kurināšanai);
- 1.4 Skujkoku zaru šķelda SM2 (Kurināšanai);
- 1.5 Jauktu koku zaru šķelda SM2 (Kurināšanai);
- 1.6 Celulozes šķelda (ražošanai);
- 1.7 Skaida (kurināšanai, ražošanai);
- 1.8 Miza (Kurināšanai, ražošanai).

2. Malkas un šāļu šķeldas SM1W kvalitātes prasības

- 2.1 **Mitrums** no izmantojamās masas – no 35% līdz 55%;
- 2.2 **Pelnu saturs** no sausās masas - ne vairāk kā 2%;
- 2.3 **Frakcijas lielums**
 - 2.3.1 **Smalkumu frakcijas** (<3,15 mm) pieļaujama daudzums - līdz 5%;
 - 2.3.2 Lielākais **pieļaujama garums** - līdz 150mm;
- 2.4 **Hlora saturs** no sausās masas – līdz 0.02%;
- 2.5 **Piemaisījumi** – nav pieļaujami.

3. Lapu koku, skujkoku un jauktu zaru šķeldas SM2 kvalitātes prasības

- 3.1 **Mitrums** no izmantojamās masas – no 35% līdz 55%;
- 3.2 **Pelnu saturs** no sausās masas - ne vairāk kā 3%;
- 3.3 **Frakcijas lielums**
 - 3.3.1 **Smalkumu frakcijas** (<3,15 mm) pieļaujama daudzums - līdz 10%;
 - 3.3.2 Lielākais **pieļaujama garums** - līdz 150mm;
- 3.4 **Hlora saturs** no sausās masas – līdz 0.02%;
- 3.5 **Piemaisījumi** – sausas lapas, sausas skuju.

4. Celulozes kvalitātes prasības

- 4.1 **Mitrums** no izmantojamās masas – no 20% līdz 55%;
- 4.2 **Pelnu saturs** no sausās masas - ne vairāk kā 1%;
- 4.3 **Frakcijas lielums**
 - 4.3.1 **Smalkumu frakcijas** (<3,15 mm) pieļaujama daudzums - līdz 2%;
 - 4.3.2 Lielākais **pieļaujama garums** - līdz 150mm;
- 4.4 **Piemaisījumi** – mizas piemaisījums no 1% līdz 2%.

5. Skaidas kvalitātes prasības

5.1 Skaidas produkcija tiek akceptēta, kas iegūta tehnoloģiskā procesā kokzāģētavā;

6. Mizas kvalitātes prasības

5.2 Mizas produkcija tiek akceptēta, kas iegūta tehnoloģiskā procesā ar mizošanas iekārtu izmantošanu;

7. SIA „R GRUPA” apliecina, ka kvalitātes prasības pieejamas publiski sabiedrībai.

Valdes priekšsēdētājs

Juris Rūsa

Mārupē, 2022.gada 12.maijā

